NINGBO SURE PAPER CO.,LTD

Room 801-802, Building B, Hongtai Di Biao, 55 Haiyan North Road, Yinzhou , Ningbo

Website: https://www.sure-paper.com

物理指标 Physical Properties	纸种Grade / 单位Unit	涂布白面牛卡纸 White Top Test Liner										
		140	150	160	170	180	190	200	220	230	235	250
定量Grammage	g/m²	140±5	150±5	160±6	170±6	180±6	190±7	200±7	220±8	230±8	235±8	250±10
紧度Density≤	g/cm³	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
粗糙度PPS(正面) Surface Roughness(top)≤	μm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
环压指数(横向) RCT Index(CD)>	N ·m/g	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.7	8.0	8.5	9.0	9.0	9.5
耐破指数 Burst Index>	kPa.m²/g	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0
耐折度(横向) Folding Endurance(CD)>	次	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
层间强度Ply Bond≥	J/m²	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
白度(正面) Brightness(top)	%	82±2	82±2	82±2	82±2	82±2	82±2	82±2	82±2	82±2	82±2	82±2
吸水性(正面/反面) COBB(top/back)<	g/m²	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100
K&N值(正面) K&N Value(top)	%	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5
IGT(正面)≥	m/s	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
光泽度≥	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
水分Moisture	多	7.0±1	7.0±1	7.0±1	7.0±1	7.0±1	7.0±1	7.0±1	7.0±1	7.0±1	7.0±1	7.0±1